

TÜRK HENKEL KİMYA SAN. TİC. AŞ
KAYISDAĞI CAD KAR PLAZA D BLOK
İÇERENKÖY İSTANBUL

www.henkel-ua.com
yapıştırıcı.bilgi@henkel.com.tr
Tel: 0800 261 63 16



Teknik Bilgi Föyü

PATTEX CF 900

EPOKSİ AKRİLAT KİMYASAL DÜBEL

TANIM

- Stiroil içermeyen epoksi akrilat kimyasal dübel

UYGULAMA ALANLARI

- Filiz ekme işleri, Restorasyon ve yapısal güçlendirme işleri, Alüminyum dış cephe montajı, Makinaların zemine ve duvara sabitlenmesi, Uydu anteni, TV vericisi, GSM baz istasyonu montajı, Otoyol bariyeri, trabzan, parmaklık ve ızgara montajı, Reklam panolarının, güneş kırıcıların ve tentelerin sabitlenmesi, İsale tünelleri ankraj işleri, Yaya üst geçidi korkuluk montajı, Mantolama işlerinde ankraj uygulamaları

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Çok hızlı kürleşir.
- Yüksek mukavemetlidir (İTÜ tarafından onaylanmıştır).
- Tiksotropiktir, akmaz. Yatay ya da düşey olarak uygulanabilir.
- Stiroil içermez, düşük kokuludur.
- Beton, dolu tuğla, boşluklu tuğla, briket, doğal taş, kaya ve granit üzerinde uygulanabilir.
- Açılan ürün daha sonra yeni bir uç ile tekrar kullanılabilir.

GENEL FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Basınç mukavemeti (ASTM 695) > 56 N/mm²
Gerilme mukavemeti (ASTM 638) > 10 N/mm²
Eğilme mukavemeti (ASTM 790) > 16 N/mm²
Elastisite modülü 3034 N/mm²
Karışım yoğunluğu 1.65 g/cm³

DÜBEL SEÇİMİ

- Güvenlik faktörleri zeminin yapısına ve sertliğine göre dikkate alınmalıdır.
- İçi boş yapı elemanlarının ve tuğlaların tutarsız karakteristiklerinden ötürü gerilme değerleri değişiklik gösterebilir. Hususi uygunluk aranan durumlarda bölge denemesi yapılmalıdır. En iyi neticeyi alabilmek için dübellerin arasındaki mesafe en az derinliklerinin 2 katı ve kenarlardan asgari uzaklıklarıysa dübel derinliklerinin 1,25 katı olmalıdır.

TEKNİK BİLGİ

Sıcaklık Jelleşme Yüke ilk dayanım

(°C) Süresi Süresi

(Dakika) (Dakika)

5 12 50

10 9 45

15 6 35

20 5 30

25 3 30

KARTUŞ HAZIRLAMA

- Kartuşun kapağını çıkarın. Metal kancayı tutarak dışarıya çekin. Kancanın altından naylon koruyucuyu kesin.
- Özel karıştırıcıyı kartuş ağzına yerleştirin. Kesinlikle karıştırıcı olmadan kullanmayın.
- Ürünü Henkel Kartuş Tabancasına yerleştirin.
- Ürünü homojen gri bir renk alana kadar boşta sıkın (yaklaşık 10cm) ve bu kısmı kesinlikle kullanmayın.
- Kullandıktan sonra kartuş kapağını kapatın.

UYGULAMA

- Matkap kullanarak dübel çapına ve derinliğine uygun delik açınız (Yardımcı tabloya bakınız). Optimum sonuç eldesi için açılan deliklerin pürüzleri açılması gerekir. Elmas uçla açılan deliklerde yüzeyler pürüzlendirilmelidir.
- Deliği tozdan ve kirden fırça ya da hava pompası ile arındırın.
- Bütün ankraj çubuklar temiz ve yağdan arınmış olmalıdır. İnce pas tabakası temizlenmelidir. Vida dişlerinin uçları kürleşen reçinenin içinden çıkmasını önlemek için yontulmalıdır.

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

- 5°C ile 25°C arasında kuru bir yerde muhafaza edilmesi halinde raf ömrü 12 aydır. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Daha yüksek sıcaklık değerlerinde muhafaza edilmesi ürünün raf ömrünü kısaltır.

DİKKAT!

- Pattex Kimyasal Dübel cilt hassasiyeti yaratabilecek metaakrilatlar içerir. Cilt ve göz ile temas ettirmeyiniz. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb. koruyucu giysiler kullanınız. Cilt ile teması halinde derhal bol su ve sabun ile yıkayınız. Daha fazla bilgi için malzeme güvenlik belgesine başvurunuz.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün adı Kimyasal Dübel 495 gr.

Kolide adet 15